



Kit Alvafondo

Fondo poliuretano de 2 componentes pigmentado



Clave: MDU006X

Buen Poder de Sellado

Fácil Lijado

Alta Pigmentación

Descripción del producto:

El KIT Alvafondo es un producto de dos componentes que brinda un buen poder de sellado, alta pigmentación y fácil lijado, especial para sellar el poro de la madera, y al mismo tiempo impartir color. Ofrece excelentes resultados como base para acabados brillantes o se puede utilizar como un acabado.

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera y formar una superficie de anclaje entre la madera y el acabado. Se puede utilizar como acabado. Según se requiera.

Restricciones:

No se recomienda aplicar KIT Alvafondo sobre superficies metálicas, no mezcla con otro diluyente que no sea el recomendado. No se recomienda para exteriores.

Sustratos recomendados:

Madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.

Equipo de protección personal:



Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores.



Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.



Mandil de Carnaza.

IMPORTANTE:

- Rendimiento: 6 – 8 m²/L.
- No regresar producto diluido al envase original.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar directamente bajo el sol.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Características:

Viscosidad brookfield(25°C): 10,200 - 1,700 cps (spin No. 4 - 20 rpm.)

Densidad(25°C): 1.01 - 1.22 g/ml.

Sólidos por peso: 55 - 67 %.

Acabado: Semimate

Secado al tacto: 10 - 15 min.

Secado para lijado: 90 min.

Tiempo para aplicar acabado: 2 horas.

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

Preparación de la superficie:

Lijar: P-320 – P-400.

Mezclar: Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.

Relación de dilución 1:1

1L Kit Alvafondo + 1L Catalizador MDN0050B

Relación de dilución si se requiere diluyente

1:1:10 %- 15%.

1L Kit Alvafondo + 1L Catalizador MDN0050B + 100 - 150 ml Solvente para Poliuretano MD500.

Viscosidad de aplicación: 18 - 20 segundos copa Ford No. 4

Tiempo de vida útil: 2 horas sin diluyente / 3 horas con diluyente.

Aplicación con pistola: 2 a 3 manos, Pistola convencional, Boquilla 1.6 - 2.0, Presión 20 lb/in2.

Tiempo de oreo entre manos: 20 - 30 min.

Lijar: P-400 (En caso de aplicar acabado).

Tiempo para lijado: 90 min.

Limpieza del equipo: Lave con thinner el equipo de aplicación pistola de aspersión, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Recubrimientos Recomendados: MDT0027AK Kit Brillo Directo Transparente Comercial.MDT0028AK KIT Brillo Directo Transparente.

Colores: Blanco, Wengue, Chocolate.

Presentación:

Bote 4l, Cubeta 19l.

Página: 1/1

Control de ficha técnica:

Revisión: 01 Fecha: Feb 2020

ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx

Pinturas Alvamex

Pasión por el Color