



Kit Fondo Catalizado Transparente

Fondo Poliuretano de 2 componentes



ACABADOS PARA MADERAS

Clave: MDN0050AK

Buen Poder de Sellado

Fácil Lijado

Buena Transparencia

Descripción del producto:

El KIT Fondo Catalizado Transparente es un producto de dos componentes que brinda un buen poder de sellado, buena transparencia y fácil lijado, especial para sellar el poro de la madera. Ofrece excelentes resultados como base para acabados de poliuretano.

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera y formar una superficie de anclaje entre la madera y el acabado. Muy utilizado en fábricas de muebles y talleres de carpintería.

Restricciones:

No se recomienda aplicar KIT Fondo Catalizado Transparente sobre superficies metálicas, no mezcla con otro diluyente que no sea el recomendado. No se recomienda para exteriores.

Sustratos recomendados:

Madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.

Equipo de protección personal:



Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores.



Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.



Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.



Mandil de Carnaza.

Presentación:

Bote 1l, Bote 4l, Cubeta 19l.

IMPORTANTE:

- Rendimiento: 9 – 10 m²/L.
- No regresar producto diluido al envase original.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar directamente bajo el sol.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Características:

Viscosidad (25°C): 14 - 16 segundos (copa Ford No.4)

Densidad(25°C): 0.95 - 0.97 g/ml.

Sólidos por peso: 36 - 38 %.

Acabado: Semimate

Secado al polvo: 10 - 15 min.

Secado para lijado: 30 min.

Tiempo para aplicar acabado: 2 horas.

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

Preparación de la superficie:

Lijar: P-320 – P-360.

Mezclar: Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.

Relación de Dilución 1:1

1L Fondo Catalizado Transparente + 1L Catalizador MDN0050B.

Relación de dilución si se requiere diluyente:

1:1:10% - 15%

1L. Kit Brillo Directo Comercial + 1L Catalizador MDN0050B + 100-150 ml. Solvente para Poliuretano MD500.

Viscosidad de aplicación: 12 - 15 segundos copa Ford No. 4

Tiempo de vida útil: 2 horas sin diluyente / 3 horas con diluyente.

Aplicación con pistola: 2 a 3 manos, Pistola convencional, Boquilla 1.6 - 2.0, Presión 20 lb/in2.

Tiempo de oreo entre manos: 15 - 20 min.

Lijar: P-320 – P-360 (en el sentido de la veta para evitar que las marcas del lijado se noten al dar el acabado).

Tiempo de lijado: 30 min.


Limpieza del equipo: Lave con thinner el equipo de aplicación pistola de aspersión, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Recubrimientos Recomendados: Kit Barniz de Poliuretano mate, Semimate y Blanco Brillante.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México. C.P: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pinturas Alvamex

Pasión por el Color