



# Kit Brillo Directo Transparente

## Acabado de Poliuretano de 2 componentes



ACABADOS PARA MADERAS

Clave: MDT0028AK

**Alto Brillo**      **Excelente Dureza**      **Interiores**

### Descripción del producto:

El KIT Brillo Directo Transparente es un barniz transparente de alto brillo, posee una excelente dureza, resistencia y adherencia sobre fondos de poliuretano

### Uso recomendado:

Se recomienda aplicar como acabado sobre piezas sueltas o mueble armado de MDF, Madera maciza o aglomerado en interiores

### Restricciones:

No se recomienda aplicar KIT Brillo Directo Transparente sobre superficies metálicas. No se recomienda para exteriores.

### Sustratos recomendados:

Madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc. Previamente preparados con: MDN0050AK KIT Fondo Catalizado Transparente MDP1001AK KIT Primer Poliuretano Blanco

### Equipo de protección personal:

-  Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores.
-  Anteojo de protección contra proyección de partículas o líquidos.
-  Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
-  Mandil de Carnaza.

### Presentación:

Bote 1l, Bote 4l, Cubeta 19l.

### IMPORTANTE

- No regresar producto diluido al envase original.
- Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura.
- Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- Evitar aplicar directamente bajo el sol.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

### Características:

**Viscosidad brookfield (25°C):** 18 - 20 segundos (copa Ford No. 4)

**Densidad(25°C):** 0.99 - 1.00 g/ml.

**Sólidos por peso:** 48 - 50 %.

**Acabado:** Brillante.

**Secado al polvo:** 12 - 14 min.

**Secado al tacto:** 5 - 6 horas.

**Manejo de piezas:** 24 horas.

**Inflamabilidad:** Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

**Almacenamiento:** Debe de ser almacenado bajo techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus propiedades a temperatura ambiente.

### Preparación de la superficie:

**Lijar:** P-180, P-200.

**-Preparación del Producto:**

**Mezclar:** Mezclar perfectamente antes de usarlo.

### Relación de dilución: 1:1

1L Kit Brillo Directo Transparente + 1L Catalizador MDC0028B.

### Relación de dilución si se requiere diluyente:

**1:1: 5% - 10%**

1L. Kit Brillo Directo Transparente + 1L Catalizador + 50-100 ml. Solvente para Poliuretano MD500.

**Viscosidad de aplicación:** 13 - 14 segundos copa Ford No. 4

**Tiempo de vida útil:** 2 horas sin diluyente / 3 horas con diluyente.

### -Proceso de Aplicación:

**Pistola de Aspersión:** 2 a 3 manos, Pistola Convencional, Boquilla: 1.6 - 2.0 Presión: 20-25lb/in2.


**Tiempo de óreo entre manos:** 20 - 30 min.

**Limpieza del equipo:** Lave con thinner el equipo de aplicación pistola de aspersión, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.



ALVA-MEX QUIMICA, S.A. DE C.V. Guadalajara No. 29 Col. Constitución de 1917 Tlalnepantla, Estado de México . C.P.: 54190, Tels: 5569 6591, 5569 6433, 5569 6003. Línea de información y asesoría técnica: 5569 6149 mercadotecnia@alvamex.com www.alvamex.com.mx



Pinturas Alvamex

Pasión por el Color

Página: 1/1

Control de ficha técnica:

Revisión: 01 Fecha: Feb 2020

Revisión: 01 Fecha: Feb 2020