

# Macrol Pro



## Pulimento MC3501

Es un producto diseñado para pintura asentada maltratada o dura, elimina rayas y manchas de agua; logra un acabado de cristal, brillante y durable. No mancha la pintura ni deja residuos ya que es un producto base agua. No contiene cera ni silicón.

Densidad (25°C) | 1.12 g/cm<sup>3</sup>.  
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05) | Pendiente

### Uso recomendado:

Se recomienda para pulir pinturas asentadas y/o muy maltratadas.

### Restricciones:

No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones.

### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc.

### Mezclado:

Agita el producto antes de usarse. Producto listo para aplicar.

### Método de aplicación:

Aplicar en área no mayor de 60 x 60 cm. Quita raya de lija 1200 a 1500.

### Equipo de aplicación:

Pulidora rotativa, orbital o doble acción.

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia. Relizar el pulido en la sombra.

### Aplicación:

Aplicar con pulidora rotativa, orbital o doble acción. Pulido de 1000 a 1200 rpm. Quitar los excedentes con tela de microfibra en forma horizontal o vertical. Aplicar con borla de lana y poliéster o pad de corte alto. Si se requiere quitar mas raya, aplica por segunda vez con un pad de corte medio. Utiliza como segundo paso el Abrillantador (Removedor de marcas) de la línea Macrol Pro, para mejores resultados.

### Tiempo de pulido:

De 30 a 45 min.

### Limpieza del equipo:

Limpie el equipo de aplicación (borlas/pad) con agua, inmediatamente después de utilizarlo.



Aplicación directa



Pulidora rotativa, orbital o de doble acción  
1,000 a 1,200 rpm.



Tiempo de pulido  
30 a 45 min.



Aplicar en sombra



500 ml.



Síguenos:



# Macrol Pro



## Pulimento MC3501

### Inflamabilidad:

Este producto no contiene solventes y disolventes inflamables.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

### Importante:

Los datos de ésta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso. Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, [atencionaclientes@alvamex.com.mx](mailto:atencionaclientes@alvamex.com.mx)

[www.alvamex.com.mx](http://www.alvamex.com.mx)



Aplicación directa



Pulidora rotativa, orbital o de doble acción  
1,000 a 1,200 rpm.



Tiempo de pulido  
30 a 45 min.



Aplicar en sombra



500 ml.

