

# Maderas

**WOODMASTER**  
ACABADOS PARA MADERAS



## Kit **Alvacafondo** MDU006X

Es un producto de dos componentes que brinda un buen poder de sellado, alta pigmentación y fácil lijado, especial para sellar el poro de la madera y al mismo tiempo impartir color. Ofrece excelentes resultados como base para acabados brillantes o se puede utilizar como un acabado.

Viscosidad brookfield (25°C)	1,200 - 1,800 cps (spin No.4 - 20 rpm).
Densidad (25°C)	0.99 - 1.3 g/ml.
Solidos por peso	55 - 67 %
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

### Uso recomendado:

Se recomienda aplicar como fondo para sellar el poro de superficies y piezas de madera. Forma una superficie de anclaje entre la madera y el acabado. Se puede utilizar como acabado, según se requiera.

### Sustratos recomendados:

Madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.

### Recubrimientos recomendados:

MDT0027AK Kit Brillo Directo Transparente Comercial.  
MDT0028AK Kit Brillo Directo Transparente.

### Catalizador:

MDN0050B Catalizador

### Diluyente:

MD500 Solvente para Poliuretano.

### Restricciones:

No aplicar este producto sobre superficies metálicas, no mezclar con otro diluyente que no sea el recomendado. No se recomienda para exteriores.

### Preparación de la superficie:

Lijar con P-320 - P-400.

### Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

### Método de aplicación:

Aplicación con pistola relación de dilución: 1:1 (1L de KIT Alvacafondo más 1 L de Catalizador MDN0050B).

Si se requiere diluyente utilizar 10% - 15% de Solvente para Poliuretano MD500 Relación 1:1:10% - 15% (1L de KIT Alvacafondo con 1 L de Catalizador MDN0050B más 100 - 150 ml de Solvente para Poliuretano MD500).

El producto debe estar a una viscosidad de aplicación: 18 - 20 segundos copa Ford No. 4 y un tiempo de vida útil: 2 horas sin diluyente / 3 horas con diluyente.

### Equipo de aplicación:

Pistola de gravedad.



Secado al tacto  
10 - 15 min.  
Secado entre manos  
20 - 30 min.  
Tiempo para lijar  
1 hora  
Para aplicar acabado  
2 horas.



Semimate



Blanco, chocolate  
y wengue



Interiores

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%  
Cataliza 100% con 1:1 con  
MDN0050B y diluye  
al 10 - 15% con Solvente  
para Poliuretano MD500



Resistente a  
productos de  
limpieza



4 y 19 Lts.

# Maderas

**WOODMASTER®**  
ACABADOS PARA MADERAS



## Kit **Alvafondo** MDU006X

### Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

### Aplicación:

Aplicación con pistola de 2 a 3 manos, utilice boquilla 1.6 – 2.0 a una presión de 20 lb/in<sup>2</sup>. Lijar con lija P - 400 (En caso de aplicar algún acabado).

### Rendimiento teórico:

6 - 8 m<sup>2</sup>/l. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie y de aplicación. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.

### Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

### Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

### Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

### Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Secado al tacto  
10 - 15 min.  
Secado entre manos  
20 - 30 min.  
Tiempo para lijar  
1 hora  
Para aplicar acabado  
2 horas.



Semimate



Blanco, chocolate  
y wengue



Interiores

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%  
Cataliza 100% con 1:1 con  
MDN0050B y diluye  
al 10 - 15% con Solvente  
para Poliuretano MD500



Resistente a  
productos de  
limpieza



4 y 19 Lts.