

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS



Kit Barniz de Poliuretano Blanco Brillante / MDT0031AK

Barniz de poliuretano de color y de alto brillo de usos generales, adecuado para aplicarse sobre mueble armado, sobre fondos de poliuretano o poliéster, de preferencia del mismo color o blanco.

Viscosidad (25°C)	60 - 75 segundos
Densidad (25°C)	1.2 - 1.42 g/ml.
Sólidos por peso	67 - 69 %
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar sobre mueble armado, sobre fondos de poliuretano o poliéster, de preferencia del mismo color o blanco. Producto de dos componentes.

Sustratos recomendados:

Madera maciza, aglomerados o mdf, utilizado en muebles como recámaras, sillas, mesas, puertas, gabinetes, libreros, etc.

Recubrimientos recomendados:

MDT0027AK Kit Brillo Directo Transparente Comercial.
MDT0028AK Kit Brillo Directo Transparente.

Catalizador:

Catalizador p/Barniz de Poliuretano MDTW0028B.

Dilución:

Para aplicación con pistola diluir de un 15 - 20% de Solvente para Poliuretano MD500.

Restricciones:

No aplicar este producto directo sin la catalización y dilución adecuada.

Preparación de la superficie:

Lijar con P-320 - P-360.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Método de aplicación:

Aplicación con pistola, relación de dilución: 1:1:10 - 15% (1L de Primer de Poliuretano Blanco con 1 L de Catalizador MDTW0028B más 100 a 150 ml de Diluyente p/Poliuretano MD500). Si la aplicación se realiza en clima muy cálido, puede presentar problemas de gaseo o hervido, en este caso se recomienda utilizar Diluyente para Poliuretano MD500 al 20%.

Equipo de aplicación:

Pistola de gravedad.



Secado al polvo
12 - 14 min.
Secado entre manos
25 - 30 min.
Secado al tacto
45 min.
Curado total
24 horas



Brillante



Rendimiento:
8 - 9 m²/L.



Interiores

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1 con
MDTW0028B y diluye
al 10 - 15% con Solvente
para Poliuretano MD500



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS

Kit Barniz de Poliuretano Blanco Brillante / MDT0031AK

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Aplicación:

Aplicación con pistola a 3 manos, utilice boquilla 1.3 – 1.5 a una presión de 25 – 30 lb/in².

Rendimiento teórico:

8 - 9 m²/l. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie, de aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, rodillo, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx
www.alvamex.com.mx



Secado al polvo
12 - 14 min.
Secado entre manos
25 - 30 min.
Secado al tacto
45 min.
Curado total
24 horas



Brillante



Rendimiento:
8 - 9 m²/L.



Interiores

Dilución si se requiere:



1:1: 10 - 15%
Cataliza 100% con 1:1 con
MDTW0028B y diluye
al 10 - 15% con Solvente
para Poliuretano MD500



Resistente a
productos de
limpieza



1, 4 y 19 Lts.