

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS



Thinner MDD002

Es una mezcla de hidrocarburos, cetonas, alcoholes y glicóésteres. Se utiliza para diluir selladores, lacas de nitrocelulosa, barnices alquidálicos, primarios de nitrocelulosa. Es un producto con alto poder diluyente y mejora el brillo.

Densidad (25°C)	0.83 - 0.85 g/ml.
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Uso recomendado:

El Thinner MD002 es un solvente especialmente diseñado para diluir y al mismo tiempo ayudar al rápido secado y nivelación de selladores, lacas de nitrocelulosa, barnices alquidálicos, primarios de nitro y barnices de secado rápido

Recubrimiento recomendado:

Selladores MDNS0270, MNDSS44300, MDN1000
Barniz Entintado (alquidálico) MDA72XX
Laca de Nitrocelulosa MDNL0740, MDNL0742, MDNL0743, MDNL1000
Laca Industrial pigmentada MDNLI72XX
Primarios de Nitro MPI740X
Barnices de secado rápido MDS72XX

Restricciones:

No se recomienda diluir otro producto que no sea recomendado en esta Ficha Técnica.

Evitar el contacto directo durante la aplicación, utilizar guantes de látex, goggles de seguridad, mascarilla y mandil de carnaza.

Preparación de la superficie:

El proceso de la superficie va depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Método de aplicación:

El método de aplicación va depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Equipo de aplicación:

El equipo de aplicación va depender del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Aplicación:

La aplicación dependera del producto con el cual se está trabajando (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.



1, 4 y 19 Lts.



Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS

Thinner *MDD002*

Dilución:

Selladores MDNS0270, MNDSS44300 ... 200 - 300%

Sellador Directo MDN1000 ... Máx. 10%

Barniz Entintado (alquidálico) MDA72XX ... 10 - 30%

Laca de Nitrocelulosa MDNL0740, MDNL0742, MDNL0743, MDNL1000 .. 100-150 %

Laca industrial Pigmentada MDNLI72XX ... 100-150%

Primarios de nitro MPI740X ... 100-150%

Barnices de secado rápido MDS72XX ... 10-30%

La dilución va depender del producto con el cual se está trabajando y del método de aplicación (mayor información consultar Ficha Técnica del producto).

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx

