ResanaMaster *MDRM00XX*

Es un producto diseñado exclusivamente para cubrir pequeñas imperfecciones de la madera como golpes, huecos, ranuras y perforaciones poco profundas. Proporciona una excelente manejabilidad durante su aplicación, obteniendo una superficie sin porosidad, posee gran suavidad al lijar lo que permite realizar un trabajo con menor esfuerzo. Resanamaster es un producto base agua, tiene facilidad de pigmentación lo que hace poco notorio la parte resanada.

Viscosidad (25°C)	17,000 - 25,000 cps.
Densidad (25°C)	1.70 - 1.98 g/ml.
Sólidos por peso	75 – 77 %
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Secado rápido

Uso recomendado:
Se recomienda aplicar en superficies de madera donde sea necesario tapar pequeñas imperfecciones de la madera causadas por clavos, grapas, ensambles o defectos visuales en la madera.

Tiempo de secado para poder lijar 30 min.

Restricciones:
No aplicar ResanaMaster en orificios muy grandes, ya que puede llegar a fracturarse. No debe emplearse como acabado ya que no proporciona protección alguna a la superficie sobre la que se aplique. No se recomienda aplicar sobre productos de poliuretano o poliéster, para evitar la falta de adhesión o remoción del mismo.

Diluyente:
Producto listo para usarse, no requiere diluyente.

Pino, nogal, caoba, blanco y chocolate

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar seca, libre de polvo o cualquier contaminante.
Preparar la madera, lijando alrededor de la imperfección con lija P-180, posteriormente con la P-220.

Método de aplicación:
Aplicar cuantas capas sean necesarias hasta obtener el nivel requerido sobre la perforación de la madera, siempre y cuando el espesor de grosor no exceda los 6 mm para evitar cuarteaduras en la aplicación. Eliminar el exceso.

Fácil aplicación

Equipo de aplicación:
Cuña / Espátula.

Aplicación:
Aplicar una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado. Aplicar las capas necesarias hasta llegar al nivel de la madera, dejar secar entre manos al menos 30 minutos.
Lija P-180 - 220 (Lijar en dirección de las vetas de la madera).
*NOTA: Eliminar el exceso de Resanamaster, solo debe quedar la imperfección cubierta.

250 Ml.

ResanaMaster *MDRM00XX*

Mezclado:
Mezclar bien el producto antes de usarse.

Precauciones al aplicar:
No es recomendable aplicar plastas demasiado gruesas de resanador para evitar que pueda estrellarse. Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10ºC - 45 ºC. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Limpieza del equipo:
Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc… inmediatamente después de utilizarlo.

Inflamabilidad:
Producto no inflamable.

Almacenamiento:
Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:
Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.
Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.
Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx
www.alvamex.com.mx


Secado rápido

Tiempo de secado para poder lijar 30 min.

Pino, nogal, caoba, blanco y chocolate

Fácil aplicación

250 Ml.