

Esmaltes



Alvamex
PINTURAS

Alva 1000 SR PE60X **Primario estructural Secado Rápido**

El Alva 1000 SR es un primario anticorrosivo de secado rápido hecho a base de resina alquídica modificada el cual posee un buen poder inhibidor de corrosión, crea un buen anclaje el sustrato con el recubrimiento, proporcionando excelente adherencia, durabilidad, secado rápido y alta resistencia a la intemperie. Ayuda a disminuir los tiempos de mantenimiento y reparación de las superficies pintadas por su secado rápido. Provee a los acabados retención de brillo a superficies metálicas ferrosas como: estructuras de tipo industrial o comercial en exteriores e interiores.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Viscosidad (25°C) | 1,800 – 2,000 cps |
| Densidad (25°C) | 1.25 – 1.45 g/ml. |
| Sólidos por peso | 55 - 57% |

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para proteger y crear un buen anclaje en superficies metálicas ferrosas como puertas, ventanas, herrería en general y estructuras, ya que posee un buen poder inhibidor de corrosión.

Restricciones:

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, este no es un producto que resista productos químicos corrosivos, alta temperaturas, ni ninguna otra condición extrema.

Preparación de la superficie:

Superficies metálicas ferrosas:

Superficie nueva: Pulir con lija P - 180 a P - 240. Aplicar primario.

Superficie a repintar: Remover pintura vieja, pulir con lija P-180 a P-240. Aplicar primario.

Dilución:

Para aplicación con brocha o rodillo diluir de un 10 - 15% thinner americano 2113.

Para aplicación con pistola diluir de un 30 - 50% thinner americano 2113.

Método de aplicación:

- Mojar de pintura una tercera parte de las cerdas, evitando que el producto escurra.
- Comenzar por la parte superior de la superficie a pintar con movimientos uniformes de manera vertical, aplicar dos manos.
- Aplicación con pistola de aspersión de baja presión (convencional o por gravedad): Aplique a una distancia de 15 - 20 cm separado de la superficie, recorriendo la mano de un lado a otro.

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Equipo de aplicación:

Brocha con mango ergonómico y filamentos sintéticos. Rodillo con mango ergonómico, de felpa. Equipo de aspersión convencional o Airless.



Mate



Gran resistencia a la intemperie



Resistente a la corrosión



Doméstico/Industrial



Secado rápido



1, 4, 19 y 200 Lts.



Blanco, Negro, Gris y Rojo Óxido



Esmaltes



Alvamex
PINTURAS



Alva 1000 SR PE60X Primario estructural Secado Rápido

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Tiempo de secado

Secado al tacto (la primera mano): 5 - 10 min.

Secado segunda mano: 10 - 20 min.

Secado para aplicar recubrimiento: 6 horas.

Rendimiento teórico:

9 - 10 m²/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie, de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Mate



Gran resistencia
a la intemperie



Resistente
a la corrosión



Doméstico/Industrial



Secado
rápido



1, 4, 19 y 200 Lts.



Blanco, Negro,
Gris y Rojo Óxido

