

Maderas

WOODMASTER
ACABADOS PARA MADERAS



Sellador Profesional MDNS0270

Es un sellador de nitrocelulosa de gran capacidad de sellado y fácil lijado. Excelente balance entre economía y funcionalidad.

Viscosidad (25°C)	20,000 - 25,000 cps.
Densidad (25°C)	0.90 - 0.95 g/ml.
Sólidos por peso	28 - 30 %
VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	Pendiente.

Uso recomendado:

Es ideal para sellado de mueble en interiores, de tablero enchapado o madera sólida.

Recubrimiento recomendado:

Sobre este sellador pueden aplicarse lacas de nitrocelulosa o barnices sintéticos.

Dilución:

Para aplicación con brocha o pistola Diluir al 200 - 250 % de Solvente para Nitrocelulosa MD08000 o Thinner MDD002.

Restricciones:

No se recomienda aplicar sobre productos catalizados, poliuretanos o poliéster.

Preparación de la superficie:

Lijar con P-240 - P-300.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Equipo de aplicación:

Puede aplicarse con cuña, mona, brocha de pelo fino y pistola.

Aplicación:

Aplicación con pistola de 2 a 4 manos utilice boquilla 1.3 - 1.5 a una Presión 25 - 30 lb/in².

Rendimiento teórico:

8 - 10 m²/l . El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie, de aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado.

Limpieza del equipo:

Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, airless), recipiente, charola, espátula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



Interiores



Secado entre manos
15 - 20 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Tiempo para lijado
30 - 40 min.
Para dar acabado
1 hora



Dilución al
200 - 250% de
MD08000 o
MDD002



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola, cuña o mona

Maderas

WOODMASTER®
ACABADOS PARA MADERAS

Sellador Profesional MDNS0270

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Rendimiento:
8 - 10 m²/L.



Interiores



Secado entre manos
15 - 20 min.
Secado al tacto
25 - 30 min.
Tiempo para lijado
30 - 40 min.
Para dar acabado
1 hora



Dilución al
200 - 250% de
MD08000 o
MDD002



1, 4 y 19 Lts.

Aplica con:



Brocha de pelo fino,
pistola, cuña o mona

